


## Marquage CE

	
<b>2116</b>	
HKS Hunziker Kalksandstein AG	
<b>Date de mise en circulation: 1990</b>	
EN 771-2:2011	
<b>Briques silico-calcaires: catégorie 1</b>	
<b>Dimensions voir le document "Sortiment mortier normal"</b>	
Briques silico-calcaires en maçonnerie non protégée	
<b>Numéro de la déclaration des performances: 100002</b>	
Tolérances dimensionnelles	T1
Configuration groupe selon Eurocode 6	groupe 2
Résistance moyenne à la compression normalisée	22 N/mm <sup>2</sup> (perpendiculaire aux lits de pose)
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Absorption d'eau	8-12%
Masse volumique apparente sèche	classe 1.4 à 2.0
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel-dégel	F2

### Exigences nationales

Taux initiale absorption d'eau	5-10 g/(dm <sup>2</sup> min)
--------------------------------	------------------------------

<a href="http://www.hksag.ch">www.hksag.ch</a>
--

<a href="http://www.kalksandstein.ch">www.kalksandstein.ch</a>
--